

TEGO® Wet 265

aditivo humectante de sustrato

Características especiales

- específicamente para formulaciones en base acuosa
- buena repintabilidad
- significativa mejora de la humectación de los poros en recubrimientos y lasuras para madera
- adicionalmente mejora la nivelación
- poca formación de espuma

Aplicación

- Recubrimientos para madera y muebles
Dosificación recomendada
0,2 - 1,5 % en forma de suministro, sobre el total de la formulación
- Recubrimientos transparentes de capa gruesa
Dosificación recomendada
0,2 - 1,5 % en forma de suministro, sobre el total de la formulación
- Recubrimientos industriales
Dosificación recomendada
0,2 - 1,5 % en forma de suministro, sobre el total de la formulación
- Pinturas y esmaltes arquitectónicos
Dosificación recomendada
0,2 - 1,5 % en forma de suministro, sobre el total de la formulación
- Pinturas decorativas
Dosificación recomendada
0,2 - 1,5 % en forma de suministro, sobre el total de la formulación
- Recubrimientos para automoción
Dosificación recomendada
0,2 - 1,5 % en forma de suministro, sobre el total de la formulación

Instrucciones de proceso

Se puede añadir tanto en forma de suministro como prediluido.

Solubilidad

Proporción de mezcla
partes en peso

	1 : 100	1 : 4
agua	-	-
Etanol	+	-
isopropanol	+	+
butilglicol	+	+
éter monometílico de dipropilenglicol	+	+
N-etil 2-pirrolidona	+	+
Texanol	+	+
hidrocarburos alifáticos	+	+

+ = transparente, soluble, o = opalescente, - = turbio o insoluble

descripción química

formulación de un copolímero poliéter siloxano

Información técnica

- aspecto líquido transparente
- contenido en sustancia activa 100 %
- viscosidad a 25 °C ca. 40 mPa s

situación FDA/BfR

De acuerdo con las regulaciones existentes TEGO® Wet 265 no puede utilizarse en artículos cuya aplicación suponga entrar en contacto con alimentos.

Situación de registros

TEGO® Wet 265 y respectivamente sus ingredientes, están registrados en los siguientes inventarios de productos químicos. AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA.

envasado

bidón de plástico 25 kg

estabilidad de almacenamiento

Un año como mínimo, en bidones cerrados

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
(Estado: 04/2007)